



	SOLDADURA PREMIUM 50/50 CARRETE .450 GR 3MM	SOLDADURA PREMIUM 95/5 CARRETE .450 GR 3MM	SOLDADURA PREMIUM 1/2 - 1/2 CARRETE .450 GR 3MM
EMBALAJE			
PIEZAS POR CAJA MAESTRA	50	50	50
MEDIDA CAJA	28 x 28 x 11.7	28 x 28 x 11.7	28 x 28 x 11.7
APLICACIONES			
PLOMERIA USO RESIDENCIAL	X	X	X
PLOMERIA USO INDUSTRIAL	X	X	X
HOJALATEROS	X		X
RADIADORES	X		X
LAMINA DE ACERO	X		X
MOTORES	X		X
TUBERIA DE GAS		X	
TUBERIA DE AGUA POTABLE		X	
TUBERIA DE AGUA CALIENTE		X	
TUBERIA DE VAPOR		X	
TUBERIA AIRE COMPRIMIDO		X	
EQUIPO DE REFRIGERACION		X	
MOTORES		X	
GENERADORES		X	
INSTRUMENTOS ELECTRONICOS		X	
INFORMACION TECNICA			
TEMP FUSION SOLIDA	183 GRADOS CENT	233 GRADOS CENT	183 GRADOS CENT
TEMP FUSION LIQUIDA	227 GRADOS CENT	241 GRADOS CENT	246 GRADOS CENT
TEMP MAXIMA DE TRABAJO	120 GRADOS CENT	155 GRADOS CENT	
PRESION MAX DE TRABAJO AGUA	10 KG/CM2	18 KG/CM2	
PRESION MAX DE TRABAJO VAPOR	0.5 KG/CM2	1.0 KG/CM2	