



WORLD'S STRONGEST BOND™

Ficha Técnica de Producto

Revisado 10/2020

WaterWeld™

Descripción de producto

WaterWeld™ taponará o sellará fugas y reparará agujeros y grietas en casi cualquier cosa. Ideal para reparar tuberías, depósitos de combustible, bañeras y duchas, desagües, piscinas y spas, embarcaciones y depósitos de agua potable; la fijación se produce incluso bajo el agua. Después del curado, se puede taladrar, roscar, limar, lijar y pintar. WaterWeld tiene un tiempo de fraguado de 15-25 minutos y endurece en una hora. WaterWeld cura a un color blanquecino, tiene una resistencia nominal de 1300 PSI y soporta temperaturas de hasta 120 °C.



Referencia	Contenido Neto
8277SPA	57 gr.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con la norma 61 de NSF/ANSI sobre seguridad del agua potable.
- Tiempo de fijación: 25 minutos.
- Soldadura 100%: 1 hora (Cura bajo el agua)
- Una vez curado, se puede taladrar, roscar...
- Curado blanquecino.

APLICACIONES

- Ideal para reparaciones de fontanería, embarcaciones, piscinas y spas, bañeras y duchas, depósitos de agua y acuarios.
- Funciona en PVC, la mayoría de los plásticos*, cobre, latón, aluminio, hierro, fibra de vidrio y mucho más.
- Para interior y exterior.

INSTRUCCIONES DE USO

1. PREPARAR LA SUPERFICIE: Limpie el área de reparación de suciedad, grasa, aceite, pintura, óxido, etc. Para obtener los mejores resultados, utilice un detergente o desengrasante para limpiar la superficie, luego desbaste la superficie con una lima o papel de lija grueso para proporcionar la mejor reparación.
2. CORTAR: Retire la cantidad necesaria de masilla.
3. MEZCLAR: Usar guantes. Amasar bien la masilla con los dedos hasta conseguir un color uniforme.
4. APLICAR: Presione la masilla firmemente sobre la superficie a reparar.
5. SECADO: Fija en 25 minutos. Cura en 1 hora. Si la temperatura es inferior a 4 °C, el tiempo de curado es mayor.



AVISO LEGAL

* No recomendado para plástico de polietileno (PE) y plástico de polipropileno (PPE)

La información y las recomendaciones aquí contenidas se basan en nuestras investigaciones y se consideran exactas, pero no se ofrece ni debe inferirse ninguna garantía, expresa o implícita. Los compradores deben probar los productos para determinar la calidad aceptable y la idoneidad para su propio uso previsto.